



Технические характеристики сложного эфира Никобаз 5750 зарубежного производства NYCO S.A

Наименование	Плотность @ 20 °С кг/м3	Вязкость @ -54 °С мм2/с	Вязкость @ -40 °С мм2/с	Вязкость @ -18 °С мм2/с	Вязкость @ 40 °С мм2/с	Вязкость @ 100 °С мм2/с	Индекс вязкости	Температура застывания °С	Температура вспышки °С	Биоразлагаемость OECD 301B >60%	Возобновляемое природное сырье RM %	TSCA	
НЕОПОЛИОЛОВЫЙ ЭФИР													
Nycobase 5750	Никобаз 5750	987		7000	-	24,5	5,1	140	<-60	260	**	16/63	Да



Общество с ограниченной ответственностью «Нико Восток»
 391539, Рязанская область, Шилковский район, поселок Лесной, ул. Первомайская, д. 18
 121069, г. Москва, Хлебный пер., д. 19Б
 Тел. (+7 495) 291 13 62; факс (+7 495) 695 34 39
 E-mail: mail@nycovostok.ru Web: www.nycovostok.ru