



Технические характеристики сложных эфиров зарубежного производства NYCO S.A

Наименование		Плотность @ 20 °C кг/м3	Вязкость @ -54 °C мм2/с	Вязкость @ -40 °C мм2/с	Вязкость @ -18 °C мм2/с	Вязкость @ 40 °C мм2/с	Вязкость @ 100 °C мм2/с	Индекс вязкости	Температура застывания °C	Температура вспышки °C	Биоразлагаемость OECD 301B >60%	Возобновляемое природное сырье RM %	TSCA
МОНОЭФИРЫ													
Nycobase 818	Никобаз 818	859				2,7			<-80	144		N	Да
Nycobase 7100	Никобаз 7100	860	220			3,2	1,3		<-95	140	**	0	Нет
Nycobase 8110	Никобаз 8110	862	280			3,2	1,3		-85	150	**	58	Нет
ДИЭФИРЫ													
Nycobase ADE	Никобаз ADE	925	5000			7,7	2,3	120	-60	200			Да
Nycobase SEH	Никобаз SEH	914	7950	1340		12	3,2	153	<-60	244	**	47	Да
Nycobase ADD	Никобаз ADD	918			298	14	3,6	145	-60	232			Да
Nycobase ADT	Никобаз ADT	911		20000	1280	26	5,3	136	-58	240		0	Да
Nycobase 3608	Никобаз 3608	913			5800	99	13,6	139	-51 °	280		72	Да
НЕОПОЛИОЛОВЫЕ ЭФИРЫ													
Nycobase 8210	Никобаз 8210	916		-	115	8,4	2,5	140	-45	210	**	72	Да
Nycobase 7300	Никобаз 7300	959		-	300	14	3,4	120	-66	225	**	0/83	Да
Nycobase 5400	Никобаз 5400	1016		3500	-	16	3,7	114	<-60	235	**	0	Да
Nycobase 8317	Никобаз 8317	949		-	388	17,5	4	130	-63	248	**	84	Да
Nycobase 8103	Никобаз 8103	943		-	460	19,6	4,4	136	-51	257	**	78	Да
Nycobase 7400	Никобаз 7400	978		-	550	22	4,7	134	-33	260	**	0/89	Да
Nycobase 8311	Никобаз 8311	938		-	550	22,6	4,9	152	-36	270	**	79	Да
Nycobase 8410	Никобаз 8410	957		-	-	29,1	5,8	147	-6	287	**	91	Да
Nycobase 8418	Никобаз 8418	949		-	-	35	6,6	152	-3	300	**	91	Да
Nycobase 3118	Никобаз 3118	917		-	1200	46	9,4	192	-42	316	**	91	Да
Nycobase 1040X	Никобаз 1040X	955		-	24500	94	10	88	-27	272	-	0	Да
Nycobase 1060X	Никобаз 1060X	967		-	-	250	20	92	-18	296	-	0	Да
Nycobase 9600X	Никобаз 9600X	967		-	-	370	25	89	-15	296	-	0	
СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ													
Nycobase 8306	Никобаз 8306	939			788	28	5,7	150	-42	268	**	79	Да
Nycobase 20365	Никобаз 20365	937			730	28,7	6	162	-36	280	**	85	Да
Nycobase 8345	Никобаз 8345	941			1430	43	8	162	-42	266	**	80	Да
Nycobase 8812	Никобаз 8812	942			3040	73	12	163	-42	270	**	86	Да
Nycobase 20327	Никобаз 20327	943			3600	75	12	153	-36	273	**	79	Да
Nycobase 3645	Никобаз 3645	919			8000	125	17	148	-48	290		74	Да
Nycobase 8828	Никобаз 8828	947			15140	223	28	164	-36	270		87	Да
Nycobase 4045	Никобаз 4045	953				380	43	153	-33	285		84	Да
Nycobase 8355	Никобаз 8355	993			-	152	20	152	-30	270	**	66	
Nycobase 8361	Никобаз 8361	1015			46675	320	32	142	-27	270	**	72	
Nycobase 8851	Никобаз 8851	950				520	50	160	-33	285		88	Да
Nycobase 8898	Никобаз 8898	951				1200	110	175	-27	290		88	Да
Nycobase 4001	Никобаз 4001	960				6750	410	218	-12	286			Да
Nycobase 6001	Никобаз 6001	955				9500	600	242	-12	300		90	Да
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФИРЫ													
Растворимые в воде эфиры													
Nycobase 618	Никобаз 618	1109				130	19,4	170	-3	260	**	0	Да
Nycobase 619	Никобаз 619	1145				122	18	165	-33	254	**	0	Да
Стойкие к углеводороду эфиры													
Nycobase LPG400	Никобаз LPG400	1160				7000	450	228	5	310		0	Да
СМЯГЧИТЕЛИ													
Nycoflex ADB 30	Никофлекс ADB 30	1040		5700		18,2	4,6		-57	250			Да



Общество с ограниченной ответственностью «Нико Восток»
 391539, Рязанская область, Шиловский район, поселок Лесной, ул. Первомайская, д. 18
 121069, г. Москва, Хлебный пер., д. 19Б
 Тел. (+7 495) 291 13 62; факс (+7 495) 695 34 39
 E-mail: mail@nycovostok.ru Web: www.nycovostok.ru